

Фуллерен ба нанохоолойгоор чанаржуулсан полистиролийн физик шинж чанар

Э.М.Шпилевский¹, Г.Шилагарди², Левшунова¹, Л.Баярчимэг², Н.Төвжаргал²,
Л.Энхтөр², Л.Галбадрах²

¹ИТМО им.А.А.Люкова НАН Беларусь, г.Минск, shpilevsky@itmo.by

²МУИС-ФЭС, Онол түрилгэлийн тэнхим. УБ хот. Монгол улс, gshilagardi@yahoo.com

Фуллерен ба нанохоолойгоор чанаржуулсан полистиролийн физик шинж чанар. Фуллерен ба нанохоолойгоор чанаржуулсан полистиролийн спектралын хамаарахыг судалгаа. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд ахуйн хэрэгцээний гол материал болсон полистирол [ПС] ба полистиленийг нанобөмсөөр чанаржуулсан шинэ композиц материал гаргас судалгаа өргөн дэлгэрлийг олжээ [1]. Полимерд хольсон фуллерен ба нанохоолойнууд полимерийн гинжин молекулын нэг хэсэг болох буюу полимерийн макромолекулын салсаа мочуруүдийг холбогч элементийн үүрэг гүйцэтгэх, зарим тохиол -долд полимерийн дотор тусгаар бие даисан кластерийг ч үүсгээдэг байна [2]. Бид энэ ажилдаа ПС-ийн гэрэл нэвтрүүлэх ба параметр чанар, түүнд хольсон фуллерен болон нанохоолойн массын хувьс хэрхэн хамаарахыг судаллаа.

Түлхүүрүүг: композиц материал, параметр чанар, гэрэл нэвтрүүлэх чанар


ТУРШИЛТЫН АРГАЧЛАЛ

Судлах материал болгон фуллерен C₆₀ (99.9%-н цэвэр), нанохоолой (40нм диаметртэй, 1мкм урт), полистиролийн сонгон авч толуалд уусгаж, үүссэн уусмалаа хооронд нь холин, янз бүрийн хэмжээний фуллерен C₆₀ ба нанохоолой агуулсан холимог уусмалыг бэлтгэж, нэгэн төрөл болгохын тулд 80 минутын турш 27 кГц-ын давтамжтай ультра дуугаар үйлчлүүлэв. Холимог уусмалаа шилэн дээр астаж тасалгааны температуртай агаарт 48 цаг хатааж, нийт массынхаа 0,005-аас 3% хүртэл фуллерен C₆₀ ба нанохоолой агуулсан дээжүүдээр нимгэн хальс бэлтгэн, тэдгээрийн гэрэл нэвтрүүлэх коэффициент Т-г 200-800 нм-ын мужид Беларуссын их сургуулийн CARY-500 төрлийн спектрометр, ЭПР спектрийг МУИС-ийн СЭПР-12 спектрометрээр тус тус хэмжлээ.

ҮР ДҮН БА ТҮҮНИЙГ ШҮҮН ТҮНГААХ НЬ

1-р зурагт цэвэр полистирол ба фуллеренаар чанаржуулсан полистиролийн нимгэн хальсны нэвтрүүлсэн гэрлийн спектрийг (гэрэл нэвтрүүлэх коэффициент Т) дүрслэн үзүүллээ. Цэвэр ПС дээж ультра ягаан түяаг 272нм -ын мужид 50% -ыг нэвтрүүлэх ба үзэгдэх гэрлийн мужид гэрэл нэвтрүүлэх дундаж коэффициент 87% хүрч байна. Фуллерен C₆₀ агуулсан композиц материалын доторх C₆₀ -ын массын хувь 0,50-аас 1,50% хүртэл нэмэгдэхэд гэрэл нэвтрүүлэх коэффициентийн урт долгионы зах бага зэрэг шилжих ба C₆₀ -ын массын хувийг цааш

ихэсгэхэд нэвтрүүлэх гэрлийн долгионы зах онцын нөлөө үзүүлэхгүй байна. Захын шилжилтийг 279нм (4.4эВ)-ын орчимд $h_u \rightarrow h_d$ [3] оптик шилжилтэнд харгалзах C₆₀-молекулын залгилтын шугам ажиглагдсантай холбон үздэг.




1-р зураг. Фуллерен C₆₀ агуулсан ПС- C₆₀ дээжүүдийг 260-900нм мужс дэх нэвтрүүлсэн гэрлийн спектр 1-0,00%, 2-0,03%, 3-0,50%, 4-1,5%, 5-3,0%


C₆₀ агуулсан ПС-ийн нимгэн хальсанд 313-400нм-ын мужид хүчтэй залгилт ажиглагдсан бөгөөд фуллерены хийн фазын доторх C₆₀-молекулын залгилтын зурvas 333нм, хатуу фазын доторх түүний залгилтын зурvas 354нм орчим тус тус ажиглагддаг тул энэ залгилт ямар нэг хэмжээгээр фуллерены молекултай холбоотой гэж үзэх үндэс байна [4].

Их биш хэмжээний C₆₀ агуулсан (0,050-0,20%) полистиролийн нимгэн хальс ,цэвэр

полистиролд 100%-ын шингэлттэй, 230-250нм-ын мужид сулхан оптик нэвтрэлттэй байв.



2-р зураг. Гага концентрацтай фуллерен бүхий ПС- C_{60} полистиролийн нимгэн хальсны нэвтрүүлсэн гэрлийн спектр: 1-0.05%, 2-0.1%, 3-0.15%, 4-0.2%



3-р зураг. Фуллеренээр чанаржуулсан ПС-ийн гэрэл нэвтрүүлэх коэффициент
 C_{60} - ын массын хувиас хамаарах хамаарал
1. 500нм 2. 700нм

Дээрх хамаарлаас харвал C_{60} -ийн массын хувь бага байхад фуллерены молекул ба ПС-ийн харилцан үйлчлэлээс болж түүний бүтэц төгөлдөржих эрмэлзэл, C_{60} -ийн масс ихсэхэд буй болсон фуллерены кластерууд полимерийн гинжийг задлах үйлчлэлтэй өрсөлдөж байна.


Мөн үзэгдэх гэрлийн мужид (400-800нм) фуллерен C_{60} -ын концентрац бага байхад (0.005-0.030%) чанаржуулсан ПС-ийн гэрэл нэвтрүүлэх коэффициент цэвэр ПС-ийнхтой харьцуулбал ихсэж байгаа нь ПС-ийн гинж эмхрэн зүгширеэнтэй холбоотой. 3-р зурагт фуллеренээр чанаржуулсан ПС-ийн гэрэл нэвтрүүлэх коэффициент C_{60} -ийн массын хувиас хэрхэн хамаарахыг долгионы

урт λ-ын хоёр утганд дүрслэн үзүүллээ. Фуллерены массын хувь 0,03%-аас их дээжүүдийг нэвтрүүлэх коэффициент Т багасах ба ялангуяа 1,5%-аас их хэмжээний фуллерен агуулсан дээжүүдийг нэвтрүүлэх коэффициент онцгой багасч байв. Ингэхлээр тодорхой тооны фуллерены молекул (<0.5%) полимертэй харилцан үйлчлэх бөгөөд илүү үлдсэн нь фуллеренээс тогтсон кластерийг үүсгэнэ.

Иймэрхүү дүгнэлтийг поли (2,6 диметил) фенилоксид C_{60} дээжүүдийн фотолюминисценцийн спектрийг хэмжсэн судлаачид хийсэн [5] ба тэдний ажигласнаар фуллерены концентрац 0,5% байхад полимертэй комплекс үүсгэх ба харин түүний концентрац 4%-аас ихсэхэд кластер хэлбэртэй агрегат үүсгэх ажээ.

Нанохоолойгоор чанаржуулсан ПС-ийн нимгэн хальсны нэвтрүүлсэн гэрлийн спектр, фуллерен C_{60} агуулсан ПС-ийн спектртэй төстэй мортлоө ялгаатай зүйлийг агуулж байв. 4-р зурагт нанохоолой агуулсан ПС-ийн нэвтрүүлсэн гэрлийн оптик спектрийг харууллаа. 1.0-2.0%-ын нано- хоолой агуулсан полистирол, фуллерен C_{60} агуулсан ПС-ийн нэгэн адил 220-250нм-ын мужид нанохоолойн концентрацаас хамаарч сулхан нэвтрүүлэх чадвартай байна (4-р зургийн баруун тал дахь нэмэлт зургийг хар). Фуллерен хольсноос ПС-ийн гэрэл нэвтрүүлэх чадвар сайжирдгийн нэгэн адил нанохоолой холиход бас түүний гэрэл нэвтрүүлэх чадвар сайжирч байна. Эндээс үндэслэн фуллерен C_{60} ба нанохоолой хоёулаа ПС-ийн суурь бодистой, зургаан өнцөгт нүүрстөрөгчийн «цагираг»-ийн нийгэмчлэгдэн тархсан электроноор харилцан үйлчилдэг гэж үзэж болох юмаа. Үнэхээр чанаржуулсан ПС-ийн нэгж эзэлхүүн дэх фуллерен ба нанохоолойн масст харгалзах зургаан өнцөгт нүүрстөрөгчийн «цагираг»-ийн тоог тооцоход сонирхолтой үр дүн гарлаа.

Чанаржуулсан ПС-ийн нэвтрүүлсэн гэрлийн эрчим түүний нэгж эзэлхүүнд агуулагдсан фуллерен C_{60} ба нанохоолойн масст агуулагдах нүүрс-төрөгчийн зургаан өнцөгт «цагираг»-ийн тоотой харилцан шүтэлцээтэй байв (2 ба 4-р зургийн баруун тал дэх нэмэлт зургийг хар). ПС-ийн массын 0,050% ба 0,10% -тэй тэнцүү хэмжээний фуллерен C_{60} -ыг холиход 1cm^3 дэх нүүрстөрөгчийн зургаан өнцөгт «цагираг»-ийн тоо 5.8×10^{18} ба 11.6×10^{18} орчим байв.



4-р зураг. Янз бүрийн хэмжээний нанохоолой агуулсан полистиролийн нэвтрүүлсэн гэрлийн спектр: 1-0.00%, 2-1.00%, 3-1.5%, 4-1.75%, 5-2.00%, 6-3.00%

Ойролцоогоор ийм хэмжээний буюу тухайлбал 5.9×10^{18} ба 9.7×10^{18} нүүрстөрөгчийн зургаан өнцөгт «цагираг»-ийг буй болгохын тулд ПС-ийн массын 1,0-1,5%-той тэнцүү хэмжээний нанохоолойг түүнд хольж өгөх хэрэгтэй байв. Ингэхээр нанохоолой ба фуллерены аль алиныг полистиролд холиход түүний гэрэл нэвтрүүлэх коэффициент ихэх боловч адилхан үр дунд хүргэх нанохоолойн массын хувь фуллереныхээс арай их байх ажээ.

Фуллерен C_{60} -аар чанаржуулсан дээжид ажиглагддаг 313-400nm-ын орчим дахь залгилтын зурvas нанохоолойгоор чанаржуулсан дээжид ажиглагдсангүй. Фуллерен C_{60} , ПС-ийн гэрэл нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулна.

Фуллерен C_{60} ба нанохоолойгоор чанаржсан ПС-ийн нэвтрүүлэх гэрлийн спектрийг хэмжихийн зэрэгцээ, түүний ЭПР


спектрийг хэмжиж, янз бүрийн хэмжээний фуллерен C_{60} ба нанохоолой агуулсан композиц материалын доторх парамагнет төвийн (ПТ) концентрац шугамын өргөнийг нүүрсний этalon У75-тай харьцуулан тодорхойллоо.

5-р зурагт фуллерен C_{60} -аар чанаржуулсан ПС-ийн композиц дээжүүдийн ПТ-ийн концентрац ба түүн доторхи C_{60} -ын массын хувь хоёрын хооронд хамаарлыг дурслэн үзүүллээ. Олон хэмжилтийн дүнгээс үзвэл, фуллерен C_{60} -ын массын хувийг аажим ихэсгэхэд ПТ-ын концентрац бараг тогтмол байснаа 2% орчим огцом өсч цаашид C_{60} -ын концентрацийг ихэсгэхэд буурч байна. Полистиролд нанохоолой хольж гарган авсан композиц материалын ПТ концентрац ба нанохоолойн массын хувийн хооронд дээрхийн адил хамаарал ажиглагдах боловч максимум нь 1%-ын орчим байна (6-р зураг). Полистиролд хольсон фуллерен C_{60} -ын массын хувь 2 %, нанохоолойнх 1% хүрэхэд ПС-ийн бүх салаа мөчрүүд хоорондоо холбогдон дуусч, фуллерен C_{60} ба нанохоолойн массын хувийг цааш ихэсгэхэд нь өөр хоорондоо холбогдож кластерийг үүсгэх ба энэ кластерийн бүрэлдэхүүнд орсон хослоогүй электрон агуулсан парамагнет төвүүд өөрсдийгөө харилцан унтрааснаас болж (хослоогүй хоёр электрон нийлж спин нь эсрэг чиглэсэн хосуудыг үүсгэх замаар) тэдгээрийн концентрац багасчээ. Композиц материалын доторхи ПТ-ын концентрац 10^{17} (spin/gr) орчим байгаа нь ойролцоогоор 10 орчим нүүрс-төрөгчийн зургаан өнцөгт «цагираг»-бүрд нэг парамагнет төв харгалзахыг харуулж байна.


Харин ПТ-ын максимумд харгалзах фуллерен C_{60} ба нанохоолойн массын хувь харилцан адилгүй байгаа нь нанохоолой фуллерен C_{60} -ийг бодвол арай илүү олон тасархай холбоостой буюу ПТ-тэй гэж үзэх үндэстэй ажээ. Харилцан адилгүй хэмжээний фуллерен C_{60} ба нанохоолойг агуулсан дээжүүдийн ЭПР спектр шугамын өргөн тэдгээрийн массын хэмжээнээс хамаарахгүй (2 ± 0.1)Гс байгаа нь хослоогүй электрон агуулсан ПТ-үүд хоорондоо спиныхээ төлөвийг солих спин-спиний харилцан үйлчлэл үүсэхээргүй хол оршихыг илтгэнэ.

Эцэст нь дүгнэхэд фуллерен C_{60} ба нанохоолойгоор чанаржуулсан ПС-ийн доторхи нанобөөмсийн концентрац бага байхад эдгээр бөөмс полимерийн молекуулдыг холбоход зарцуулагдах ба тэдгээрийн концентрац ихсэхэд бие даасан

кластер маягийн конгломератыг (молекулаас давсан бүтэц буюу кластеруудын бөөгнөрөл) үүсгэнэ.



5-р зураг. ПТ-ийн концентрац ба фуллерен C₆₀-ын массын хувь хоёрын хоорондох хамаарал



6-р зураг. ПТ-н концентрац ба нанохойолойн массын хувийн хоорондох хамаарал

- [2]. Плескачевский .Ю.М. Актуальные проблемы материалведения и технологий полимерных композитов в XXI-веке (обзор и прогноз) Ю.М. Плескачевский // Проблемы современного материально-ведения : тр.б сессий Науч.совета МААН,Киев,16 мая 2001.-Гомель: ИММС НАН Беларуси ,2002,-С.19-38.
- [3]. Макарова.Т.Л Электрические и оптические свойства мономерных и полимерзованных фуллеренов /Т.Л.Макарова//ФТП.-2001.-Т.35, вып.3.-С.257-293.
- [4]. Dihor.I.T. Optical properties of fullerite C₆₀ nanostructures in water /I.T.Dihor//Moldavian Journal of the Physical Sciences.2005.-Vol.4,№2 – Р.240-244.
- [5]. Бирюлин.Ю.Ф. Оптические свойства фуллеренодержащих свободных пленок полидиметил фенилоксида /Ю.Ф.Бирюлин[и др] // ФТП.-2003,- Т.37,вып.1-С.110-113

НОМ ЗҮЙ

- [1]. Витязь.П.А. Углеродные наночастицы как активные модификаторы материалов /П.А.Витязь, Э.М.Шпилевский// Материалы ,технологий и оборудование в производстве , эксплуатации, ремонте // модернизаций машин .-Новополоцк: УО <<ПГУ>>,2007.-Т.1.-С.54-57.