

1. Туршлагаар өгөгдсөн $P_{(\geq R)}$ (16) түгэлтийг хангах санамсаргүй хэмжигдэхүүн болох R -ийг генерацлана. Үүний тулд $P_{(\geq R)}$ -ийг тодорхой төлөлүүлэн илэрхийлээд утга бурд харгалзах R -ийг бодож олно. Ингэж олсон R -үүд туршлагаар хэмжсэн борооны эрчмийг төлөөлөх болно.

2. Бодож олсон борооны эрчмийн утга бурийн хувьд (14) томъёогоор дээрхийн адил аргачлааар борооны супралыг төлөөлөх хэмжигдэхүүн А-ийг генерацлана.

3. Ингэж олсон борооны супралын угтуудад статистик боловсруулалт хийх замаар тодорхойлсон түгэлтийн функци нь тухайн газар нутаг дахь радиодолгионд борооны үзүүлэх супралын түгэлт болно. Энэ аргын ядаж $10+20$ мянга болгох хэрэгтэй.

АШИГЛАСАН НОМ, ЗОХИОЛ

- Справочник по радиорелейной связи. М. Радио и связь. 1981.
- Методика расчета трасс аналоговых и цифровых РРЛ прямой видимости. Т.1,2. Гос. НИИР. М. 1987.
- Misme P., Fimbel J. Determination theorique et experimentale de L'affaiblissement par la pluie sur un trajet radioelectrique. Ann. telecommun. 1975, vol 30. p. 149-158.
- Misme P., Waldeufel Ph., A model for attenuation by precipitation on a microwave Earth-space link. Radio Sci., 1980, vol 15, N5, p. 655-665.
- Project COST 205: Prediction of rain attenuation statistics from point rainfall intensity data. Alta frequenza., vol. LIV, N3. May-June 1985. p. 140-156.

МУИС, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ВИЧИГ №2(125), 1996

ӨНДӨР ТЕМПЕРАТУРЫН ХЭТ ДАМЖУУЛАГЧ
 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ КЕРАМИКИЙН ХУВИЙН
ЭСЭРГҮҮЦЭЛ-ТЕМПЕРАТУРЫН ХАМААРАЛ

Н.Содном, С.Доржханд, М.Цэрэнчимэд, Ч.Гантулга


Температурын өргөн мужид хэт дамжуулагч материалын хувийн эсэргүүцэл-температурын хамаарал $\rho(T)$ -ыг судлах нь онол практикийн чухал ач холбогдолтой. $\text{Y}-\text{Ba}-\text{Cu}-\text{O}$ -ийн нэгдлүүд нь эрчим хүчиний төхөөрөмжүүд болон импульсийн техникт өргөн хэрэглэх болох материалын нэг юм. Иймд $\text{Y}-\text{Ba}-\text{Cu}-\text{O}$ системийн хэт дамжуулах толвийн шинж чанарыг судлах, мөн түүчинчлэн их гүйдэл удаан хугацаагаар гүйхэд гарч болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх зайлшигүй шаардлагатай.

M.Gurvitch, A.Fiory [1] нар температурын ($4.2+1000$)К мужид $\text{Y}-\text{Ba}-\text{Cu}-\text{O}$ нэгдлийг аажим халаах замаар түүний хувийн эсэргүүцэл температурын хамаарал $\rho(T)$ -ыг судалжээ. Тэд ($4.2+600$)К мужид $\rho(T)$ -нь шулуун шугаман хамаарлаар аажим өвч, улмаар 600 K-ас дээш температурт эсэргүүцэл нь огом измэдэж байгааг ажигласан байна. Харин V.V.Ivanov, Yu.A.Kotov [2] нар цахилгаан гүйдлийн импульсээр эгшин зуур ($\pm 10^{-6}$ с) халааж $\text{Y}-\text{Ba}-\text{Cu}-\text{O}$ -ийн эсэргүүцэл температураас хэрхэн хамаарч байгааг судалжээ. Эдгэр судалгаа нь керамикаас хүчилтерөгч ялгарах ба хэт дамжууллын механизмыг тайлбарлах, инженерийн зарим тооцоо хийхэд чухал юм.

Бид керамикийн хоёр үе шаттай стандарт технологи [3]


Зураг 1. Нам температуртхэмжилт хийх криостатын схем.

- Дээж, 2-In(Ag) контакт,
- Зэс константан термопар,
- Дээж тогтоогч,
- Тусгаарлагч,
- Резин жийрэг, 7-Таг,
- Агаар соруулах хоолой,
- Цахилгаан залгуур,
- Их бие,
- Криостатын зэс гол.



гарган авсан Y-Ba-Cu-O гулдмайгаас ($1.2 \times 0.2 \times 0.5$ см) хэмжээ бүхий дээжүүд бэлдэв. Эдгэр дээжүүдийн нягтыг тодорхойлоход $2.1+2.6$ г/см³ байгаа нь бусад шинжээчийн ажлуудын үр дунгтай харьцуулбал 20 орчим хувир бага байлаа. Энэ нь керамикийг гарган авах технологийн онцлогоос шалтгаалан дээжийн нухлэгийн хэмжээ ихэссэнтэй холбоотой байж болох юм.

Y-Ba-Cu-O дээжүүдэд тасалгааны температурт индийг шахаж наалдуулаад дараа нь $\geq 160^\circ\text{C}$ -т хайлтуулах аргаар, мөн менгенийн ашиглаж тавсан контактанд нам температурын дулаан боловсруулалт хийж Омын контакт тавилаа. Эдгэр контактнын Омын болон бат бэх шинж чанар хангалттай сайн



Зураг 2. Хүчилтерөгчийн агууламжаар ялгаатай $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ дээжүүдийн хувийн эсэргүүцэл температурын хамаарал.
+ - δ_1 ; - δ_2 ; - δ_3 : ($\delta_1 < \delta_2 < \delta_3$)

болов нь туршилтын явцад харагдваа. Хэмжилтэнд бэлэн болсон дээжийг азотын криостат (Зураг 1)-ын дээж тогтоогчид бэхлэн $\geq 10^3$ торр вакуумд шингэн азотоор хөргөв.

YBaCuO-In , YBaCuO-Ag системүүдийн вольт-амперийн үзүүлэлт ба эсэргүүлийн температурын хамаарлыг (95-300) К мүжид хэмжээг тодорхойлов. Хэмжилтэнд 2×10^{-6} В мэдрэх чадвартай потенциометр ашигласан бөгөөд хэмжилтийн явцад гүйдлийн хучний уттыг ($0.2+0.5$) А/см²-аас хэтрүүлээгүй болно. Температурыг ± 10 К нарийвчлалтайгаар

тогтвортжуулсан. Хүчилтерөгчийн агууламжаар ялгаатай Y-Ba-Cu-O-ийн гурван дээжийн $\rho(T)$ хамаарлыг 2-р зурагт үзүүлэв (гадын соронсон орон байхгүй). 1 ба 2-р дээжүүдийн хувьд температур буурахад эсэргүүцэл нь багасч байснаа гэнэт ёсч 93 К орчимд $\rho(T)$ хамаарлын муруй дээр нутгаларалт ажиглагдаж байна. Энэ нутгаларалт нь уг системд өндөр температурын хэт дамжуулалт бүхий фаз үүссэнтэй холбоотой болох нь бүтцийн [4, 5] болон микрохатуулагт [6] харихай биш деформацийн тархалтын хурдны температурын хамаарлын судалгааны [7] үр дүнгүүдээр батлагдаж байна. Харин 3-р дээжийн хувьд бол температур буурахад эсэргүүцэл нь тасралттай ёсч байв. Энэ нь дээжинд агуулагдах хүчилтерөгчийн хэмжээ багассанаас хүчилтерөгчийн вакансийн бий болж, хэт дамжуулалын өндөр температурын фаз устасны харуулж байна. Ер нь б өндөр температур ба хүчилтерөгчийн парциал дараалтаас хамаарсан функцийн. Нэгэн төрөл материалын гарган авахын тулд р-T-δ диаграммд харалзуулалт дээжийг хөргөх явцада хүчилтерөгчийн парциал дараалтыг өөрчилж байх шаардлагатай. Хүчилтерөгчийн агуулга багасах тутам $\rho(T)$ -ын шугаман хамаарал нь $\rho \equiv (A/T^{1/4})$ хамааралд шилждэг байна. Y-Ba-Cu-O системийн хувьд 30+40 K-ийн фаз байдал тухай [3] ажилд дурьдсан буй. Нэгэнтэй үүссэн хүчилтерөгчийн вакансийн арилгахын тулд Y-Ba-Cu-O керамикийг хүчилтерөгчийн ургасалт дулаан боловсруулалт хийх хэрэгтэй. Температурын (100+250) K мүжид $Lnr \sim (1/T)$ хамаарал шулуван бөгөөд уг шулуваны налуулгаас тодорхойлсон активизацийн энерги и нь $\Delta E = 7.53$ мэВ байна. Купериийн хосын буюу энергиийн заварын өргөнгийн ойролцоогоор үнэлбэл абсолют тэг температурт $2\Delta_0(0) = 28.05$ мэВ, шингэн азотын температурт $2\Delta_0(77) = 10.17$ мэВ, электроны корреляцийн урт $0.16 \cdot 10^{-4}$ см байна. Абсолют тэг температурын үеийн Купериийн хосын холбоосын энергийтэй критик температурт харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлсон заварын өргөнийн утга $30+60$ мэВ байна. Энэ бол инфра улаан түяаны муз дахь фотоны энергитэй нэг эрэмбийн хэмжигдэхүүн болох нь харагдаж байна. Иймд $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ -ыг инфра улаан цацрагийн фотон детектор хийхэд ашиглах боломжтой юм

АШИГЛАСАН ХЭВЛЭЛҮҮД

- Gurvitch M, Fiory A.Y, Novel Mechanisms of SP, Berkley. 1987. New-York. Plenum. p.1-15.
- Ivanov V.V, Kotov Yu.A, et.al. Series of Scientific reports "Problems of High-Tc SP" 1989. Issue 12. pp 16. USSR Academy of Sciences Uval Branch Sverdlovsk.
- Pollert E, Hejtmánek J, Zemanova D. Czechoslovak Journal of Physics. 1987, V-B37, p. 660-664
- Horowitz H.S., Bordia R.K., Flippin R.B., et.al. Mat. Res. Bull. vol.23, N6, pp 821-830. 1988. Pergamon Press plc.
- Wang Huaqin, Zhan Shyuan, Jin Tongzheng et. al. Modern Physics Letters B, vol. 1 N7, 1987, pp 289-293
- Бобров В.С., Власко-Власов В.К., Емельченко Г.А. и др. ФТТ, 1989, т-31, В-4, с.93-100.
- Песчанская Н.Н., Смирнов В.И., Степанов Ю.П. и др. ФТТ, 1989, т-31, В-4, с.271-273.

THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE ELECTRICAL
RESISTIVITY OF HIGH-T_C SUPERCONDUCTIVITY OF
YBa₂Cu₃O_{7-δ} CERAMICS:

N.Sodnom, S.Dorjkhand, M.Tcerenchimed,
Ch.Gantulga

The temperature dependence of electrical resistivity of High Temperature Superconductivity of YBa₂Cu₃O_{7-δ} ceramics is investigated over an interval between 95 K and 300 K on three specimens with different oxygen contents (δ). Has been determined activation energy with value ~7.53 meV at temperature range between 100 K and 250 K.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ YBa₂Cu₃O_{7-δ} КЕРАМИК:

Н.Содном, С.Доржханд, М.Цэрэнчимэд, Ч.Гантулга

Исследована температурная зависимость электрического сопротивления трёх высокотемпературных сверхпроводящих керамических YBa₂Cu₃O_{7-δ} образцов с разным содержанием кислорода (δ) в области температур 95-100 K. Была определена энергия активации в интервале температур 100-250 K она составила ~7.53 мэВ.

МУИС, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БИЧИГ № 2(125), 1996

Ураны хүдэрийн дээжинд радий, ураны харьцааг тодорхойлох харьцангуй арга

Ж.Сэрээтэр, Н.Ганбаатар, Ш.Гэрбийн

Ураны хүдэр дэх ураны агуултыг ²³⁸U-ын задралд үүсэх ²¹⁴Pb, ²¹⁴Bi изотопуудаас гарах гамма цацрагуудын тусламжтайгаар уг ураны худэр "мөнхийн" тэнцвэрт байдалд байхад зөв олж болно. ²³⁵U-ын бүлд ²²⁸Ra-ын дараа 3.82 өдрийн хагас задралын үетэй радон-222 хийг үүсдэг тул ямар нэг шалтгаалаар дээж дэх радион алдагсан нехцэлд ²³⁸U-ын хэмжээг ²²⁶Ra-ын дараахаа изотопуудыг ашиглан тодорхойлох нь буруу үр дүнд хургана. Иймд ураны хүдэр дэх ураны агуултыг тодорхойлохын тулд радий, ураны харьцааг шалгах явдал чухал. ²²⁸Ra-ын α-задралд үүсдэг ²²⁸Rn-ын 186.2 кэВ энергийтэй одоогдсан төлов нь E2 шилжилт үүсгэж үндэсн төлөвдөө ордог. Ураны хүдэр дэх радий тодорхойлох аналитик шугам нь 186.2 кэВ энергийтэй 0.035 харьцангуй эрчимтэй γ-шугам болно. Гэтэл ²³⁸U-ын α-задралд 0.57 харьцангуй эрчим бүхий 185.7 кэВ энергийн γ-шугам бас гардаг. Орчин үеийн γ-спектрометрээр 0.465 кэВ энергийн γ-шугам яваатай хөөр пийкийг ялгах боломжтүй юм. ²²⁸Ra, ²³⁵U-ын здгээр γ-шугамуудыг пикүүдийн төвийн байрладаар нь ялгах аналитик аргыг проф. Д.Чүлтэм нар [1] боловсруулсан. Гэвч энэ аргыг олон дээжинд шинжилгээ яввуулах нехцэлд хэрэглэх нь түүзгэй юм.

Бид ураны хүдэр дэх уран, торийн агуултыг тодорхойлох хэмжилтээр радий, ураны харьцааг нэгэн зэрэг тодорхойлох, практикт хэрэглэхэд хялбар харьцангуй аргыг боловсруулсан юм. Хэмжилтийн дунд гарсан γ-спектр дэх 186 кэВ энергийтэй γ-шугамын эрчим нь ²³⁸U ба ²²⁸Ra-ийн γ-шугамуудын эрчмийн нийлбэр юм. Радий γ-шугамын эрчмийг ¹⁸⁶S_{rad228}, ²³⁸U-ынхыг ¹⁸⁶S_{U238} гэвэл 186 кэВ энергийтэй γ-шугамын эрчим нь:

$$\begin{aligned} ^{186}\text{S} &= ^{186}\text{S}_{\text{rad}228} + ^{186}\text{S}_{\text{U}238}, \quad \text{боловсруулсан юм.} \\ ^{186}\text{S}_{\text{rad}228} &= ^{186}\text{S} - ^{186}\text{S}_{\text{U}238} \end{aligned} \quad (1)$$

²³⁸U-ын 185.7 кэВ энергийтэй γ-шугамын эрчмийг уг γ-цацрагтай энергийн нэг тувшинаас гарах 143.7 кэВ энергийтэй γ-цацрагийн харьцангуй эрчмээр илэрхийлье. 1-р хүснэгтэд ²²⁸Ra ба ²³⁸U-ын задралд үүсэх γ-шугамуудын харьцангуй эрчмийг үзүүлэв [2-5].